


Спецификация на аккумуляторную батарею Optimus AP-1207

Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM




Номинальное напряжение, В		12
Номинальная емкость (25°C)	20 часовой разряд (10.5В), А/ч	7
	10 часовой разряд (10.5В), А/ч	6,39
	1 часовой разряд (9.6В), А/ч	4,48
Габариты (±1мм)	Длина, мм	151
	Ширина, мм	65
	Высота, мм	94
	Полная высота, мм	100
Вес (±5%), кг		1,8
Количество элементов		6
Тип клемм		T1
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм		33
Зависимость емкости от температуры (20 часовой разряд)	40°C, %	102
	25°C, %	100
	0°C, %	85
	-15°C, %	65
Саморазряд в месяц (25°C), %		3
Рабочий диапазон температур	Разряд, °C	-15~50
	Заряд, °C	-10~50
	Хранение, °C	-20~50
Буферный режим заряда		13.60В – 13.80В, температурная компенсация -18мВ/°C
Циклический режим заряда		14.50В – 14.90В, температурная компенсация -30мВ/°C
Максимальный ток заряда, А		2,1
Максимальный ток разряда (5 сек), А		100
Срок службы в буферном режиме (20°C), лет		3
Комплектация		Аккумуляторная батарея 7 А/ч
		Заглушки для клемм
Материал	Положительная пластина	Диоксид свинца
	Отрицательная пластина	Свинец
	Контейнер	ABS
	Крышка	ABS
	Клапан	Каучук
	Клеммы	Медь
	Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота	
Гарантийный срок, мес.		12

Габариты



Клеммы



Позиция клемм



Технология и особенности:

1. Технология AGM, класс VRLA
2. Герметизированная конструкция позволяет эксплуатировать батарею в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз

3. Не требуется долив воды
4. Система внутренней рекомбинации газа
5. Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом
6. Низкий саморазряд

Сферы применения:

- Источники бесперебойного питания
- Системы аварийного освещения
- Системы контроля доступа
- Портативная аппаратура

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°C)


Напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	10 часов	20 часов
9.60В	26,8	16,9	13,4	7,47	4,58	2,5	1,8	1,44	1,22	0,67	0,36
9.90В	26	16,4	13,1	7,32	4,51	2,49	1,79	1,43	1,22	0,66	0,36
10.2В	24,9	15,7	12,6	7,1	4,4	2,47	1,77	1,42	1,21	0,66	0,35
10.5В	23,8	15,1	12,2	6,93	4,31	2,43	1,76	1,41	1,2	0,66	0,35
10.8В	22,5	14,2	11,5	6,67	4,18	2,37	1,71	1,37	1,16	0,64	0,35

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: Вт (25°C)


Напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	10 часов	20 часов
9.60В	299	191	153	85,6	53,1	29,3	21,4	17,1	14,6	7,99	4,29
9.90В	290	185	149	83,9	52,3	29,1	21,2	17	14,5	7,95	4,28
10.2В	278	177	144	81,4	50,9	28,9	21,1	16,9	14,4	7,92	4,26
10.5В	266	170	139	79,4	49,9	28,4	20,9	16,8	14,3	7,87	4,23
10.8В	251	160	131	76,5	48,4	27,7	20,3	16,3	13,9	7,71	4,15

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Характеристики разряда (25°C)



Характеристики заряда (25°C)




Влияние температуры на емкость




Характеристики саморазряда




3aBDCD) OCneanpeem1XOJIOCTOro XO.la OT 'apsua :KKy)ryHTOpa (25°C)



B.ms1Hne Tt'MDepaTypblea cpoK c-.y&hl B6y<J»epH0)1 peif.;ONt'



3aBDC0)10fTb JapH.IBOro eaopt'HDH OT Tt')IDeparybt



CpoK cpyObIB UDK.fll " t'CKOIM pt>:ilill) t' (2s c)

